

# Senso Grande

## KARTA TECHNICZNA

**ZASTOSOWANIE:** Płyta przeznaczona do zabudowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w tym do nawierzchni placów, parkingów i podjazdów dla samochodów osobowych do 2,5t oraz do ciągów ruchu pieszego.

**POWIERZCHNIA:** Gładka

**TECHNOLOGIA:** Colorflow

Nowa, niekonwencjonalna metoda barwienia nawierzchni. Zestaw kolorów wykorzystany do barwienia kamieni tworzyliniowy układ kilku tonacji. Powstaje dynamicznie awangardowa powierzchnia

### PARAMETRY TECHNICZNE:

▪ Kombiforma:	Tak
▪ Grubość [w cm]:	8
▪ Typ fazy:	mikrofaza
▪ Hydrofobizacja:	Tak
▪ Dystanse określające szerokość fug:	Tak
▪ Ilość m <sup>2</sup> na paletcie:	9,6
▪ Waga palety:	1,76
▪ Ilość warstw na paletcie:	8
▪ Wymiary kamieni [cm] i ilości na warstwie w sztukach:	
1) 40x40	3 szt.
2) 60x40	3 szt.

**ZGODNOŚĆ Z NORMAMI:** PN-EN 1339:2005/AC:2007

RODZAJ BADANIA	KLASA	UWAGI
TOLERANCJE WYMIAROWE	klasa 2 (P)	dopuszczalne odchyłki [mm]szerokość, długość: =+/-2mm grubość:+/-3mm
TRWAŁOŚĆ	zadawalająca	
NASIĄKLIWOŚĆ	klasa 2 (B)	<6
ODPORNOŚĆ NA ZAMRAŻANIE/ROZMRAŻANIE Z UDZIAŁEM SOLI	Klasa 3 (D)	-
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PRZY ROZŁUPYWANIU [MPa]	-	Nie dotyczy
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE [MPa]	3 U	4
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG / POŚLIZGNIĘCIE	zadawalająca	-
REAKCJA NA OGIEŃ	A1	-
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ [W/(m·K)]	1,2	-
EMISJA AZBESTU	brak	-

### WSKAZÓWKI MONTAŻU:

- Zachowanie fugi min 5 mm.
- Dobijanie metodą starobrukarską za pomocą gumowego młotka.
- Wypełnianie szczelin piaskiem płukanym bez frakcji pylastych i ilastych.
- Nie piętrowanie więcej niż 3 palety wwyż.
- Dobór i właściwe wykonanie podbudowy zgodnie z przeznaczeniem produktu.