

KARTA TECHNICZNA

ZASTOSOWANIE: Kostka przeznaczona do zabudowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w tym do nawierzchni placów, parkingów i podjazdów dla samochodów osobowych do 2,5t oraz do ciągów ruchu pieszego.

POWIERZCHNIA: Chropowata

TECHNOLOGIA: Płukana

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Kombiforma: Tak
- Grubość [w cm]: 6
- Typ fazy: Bez Fazy
- Hydrofobizacja: Tak
- Ilość m² na palecie: 8,35
- Waga palety: 1,16
- Ilość warstw na palecie: 10
- Wymiary kamieni [cm] i ilości na warstwie w sztukach:

1) 8,3/7,9 × 9,2	16 szt.	3) 7,5/9,2 × 9,2	16 szt.	5) 5,8/5 × 9,2	16 szt.	7) 10,2 × 9,2	16 szt.
2) 8,3/8,7 × 9,2	16 szt.	4) 7,9/8,7 × 9,2	16 szt.	6) 6,8 × 9,2	16 szt.		

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: PN-EN 1338

PARAMETR	WARTOŚCI
TOLERANCJE WYMIAROWE DŁUGOŚĆ [mm]	±2
TOLERANCJE WYMIAROWE SZEROKOŚĆ [mm]	±2
TOLERANCJE WYMIAROWE GRUBOŚĆ [mm]	±3
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE [Mpa]	-
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PRZY ROZŁUPYWANIU [Mpa]	zgodna ≥ 3,6 Mpa
NASIĄKLIWOŚĆ (%)	2B
ODPORNOŚĆ NA ZAMRAŻANIE /ROZMRAŻANIE Z UDZIAŁEM SOLI	3D
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	4I

WSKAZÓWKI MONTAŻU:

Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z Poradnikiem Brukarskim oraz Warunkami Gwarancji dostępnymi na stronie www.semmelrock.pl. Więcej informacji i porad w zakresie doboru i ułożenia produktów znajdą Państwo w sekcji www.semmelrock.pl/warto-wiedziec/porady-eksperta/

1. Dobór i właściwe wykonanie podbudowy zgodnie z przeznaczeniem produktu.
2. Zasada układania materiału z min. trzech palet.
3. Niedocinanie materiału na ułożonej powierzchni, zabezpieczanie folią podczas prac remontowo-budowlanych
4. Piętrowanie wzwyż max 5 palet
5. Zabezpieczenie zagęszczarki podczas pracy płytą z tworzywa sztucznego
6. Wypełnianie szczelin piaskiem płukanym bez frakcji pylastych i ilastych