

BRADSTONE MILLDALE płyta tarasowa

KARTA TECHNICZNA

ZASTOSOWANIE: Płyty przeznaczone do przestrzeni prywatnych i publicznych na piesze ciągi komunikacyjne (deptaki, chodniki, tarasy, ścieżki, wykończenie otoczenia basenów, ogrody zimowe, schody). Produkt przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszego.

POWIERZCHNIA: struktura kamienia

TECHNOLOGIA: Wet-Cast - płyty są wyrobami manufaktury (ręcznie wykonywanymi), która polega na zalewaniu ciekłą mieszanką betonową form poliuretanowych charakteryzujących się precyzyjnym odwzorowaniem szczegółów i głęboką teksturą. Elementy są barwione w masie. Mieszanka betonowa o dużej płynności i zastosowaniu odpowiednich wibracji wnika do wszystkich miejsc formy. Zgodnie z w/w parametrami, produkty mogą wykazywać kilkumilimetrowe różnice w wymiarach oraz odkształcenia geometryczne. Produkty Wet-Cast mogą posiadać również różnice kolorystyczne, co jest zjawiskiem naturalnym i dopuszczalnym.

KOLORYSTYKA: stalowy melanz

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Sposób pakowania: pakiet płyt (6,30m²)
- Typ krawędzi: nieregularne
- Hydrofobizacja: nie
- Dystanse określające szerokość fug: nie

WYMIARY I ILOŚCI:

| nazwa i opis produktu | długość [cm] | szerokość [cm] | grubość [cm] | ilość/paleta | j.m. | waga palety [t] |
|--------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------|-----------------|
| BRADSTONE MILLDALE pakiet płyt | 60 | 60 | 3,8-4,2 | 4 | szt. | 0,5 |
| | 60 | 30 | 3,8-4,2 | 22 | szt. | |
| | 30 | 30 | 3,8-4,2 | 10 | szt. | |

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: PN-EN 1339:2005/AC:2007

| TOLERANCJE WYMIAROWE [mm] | | | | |
|---|-----------|----------|----------------------|----------------------|
| długość | szerokość | wysokość | maksymalna wklęstość | maksymalna wypukłość |
| ±3 | ±3 | ±3 | ±1,5 | ±2,5 |
| PARAMETR | | | | WARTOŚCI |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE [Mpa] | | | | Klasa 2 T |
| ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE | | | | Klasa 4 I |
| ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG / POŚLIZGNIĘCIE | | | | zadowalająca |
| NASIĄKLIWOŚĆ | | | | Klasa 2 B (≤6%) |
| ODPORNOŚĆ NA ZAMRAŻANIE/ROZMRAŻANIE Z UDZIAŁEM SOLI | | | | Klasa 3 D |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PRZY ROZŁUPYWANIU [Mpa] | | | | - |

WSKAZÓWKI MONTAŻU: Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z Poradnikiem Brukarskim oraz Warunkami Gwarancji dostępnymi na stronie www.semmelrock.pl. Więcej informacji i porad w zakresie doboru i ułożenia produktów znajdą Państwo w sekcji www.semmelrock.pl/warto-wiedziec/porady-eksperta/.

1. Dobór i właściwe wykonanie podbudowy zgodnie z przeznaczeniem produktu.
2. Zasada układania materiału z min. trzech palet.
3. Niedocinanie materiału na ułożonej powierzchni, zabezpieczanie folią podczas prac remontowo-budowlanych.
4. Palet z produktami Wet-Cast nie należy piętrować.
5. Płyty dobieramy tak, aby różnica grubości na ich krawędziach, które się stykają była jak najmniejsza.
6. Podczas układania zachować fugi szerokości od 5 do 15mm.
7. Dobijanie metodą starobrukarską za pomocą gumowego, białego młotka.