

## NORDIC MARITIME płyta tarasowa

### KARTA TECHNICZNA

**ZASTOSOWANIE:** Płyty przeznaczone do przestrzeni prywatnych i publicznych na piesze ciągi komunikacyjne (deptaki, chodniki, tarasy, ścieżki, wykończenie otoczenia basenów, ogrody zimowe, schody). Produkt przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszego.

**POWIERZCHNIA:** struktura drewna

**TECHNOLOGIA:** Wet-Cast - płyty są wyrobami manufaktury (ręcznie wykonywanymi), która polega na zalewaniu ciekłą mieszanką betonową form poliuretanowych charakteryzujące się precyzyjnym odwzorowaniem szczegółów i głęboką teksturą. Elementy są barwione w masie. Mieszanka betonowa o dużej płynności i zastosowaniu odpowiednich wibracji wnika do wszystkich miejsc formy. Zgodnie z w/w parametrami, produkty mogą wykazywać kilkumilimetrowe różnice w wymiarach oraz odkształcenia geometryczne. Produkty Wet-Cast mogą posiadać również różnice kolorystyczne, co jest zjawiskiem naturalnym i dopuszczalnym.

**KOLORYSTYKA:** fiordo

**PARAMETRY TECHNICZNE:**

- Sposób pakowania: pojedynczy format
- Typ krawędzi: nieregularne
- Hydrofobizacja: nie
- Dystanse określające szerokość fug: nie

**WYMIARY I ILOŚCI:**

nazwa i opis produktu	długość [cm]	szerokość [cm]	grubość [cm]	ilość/paleta	j.m.	waga palety [t]
NORDIC MARITIME 60/25/3,8	60	25	3,8	23	szt.	0,3
NORDIC MARITIME 60/12,5/3,8	60	12,5	3,8	46	szt.	0,28
NORDIC MARITIME 25/25/3,8	25	25	3,8	46	szt.	0,26

**ZGODNOŚĆ Z NORMAMI:** PN-EN 1339:2005/AC:2007

**TOLERANCJE WYMIAROWE [mm]**

długość	szerokość	wysokość	maksymalna wklęstość	maksymalna wypukłość
±3	±3	±3	±1,5	±2,5

PARAMETR	WARTOŚCI
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE [Mpa]	Klasa 2 T
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	Klasa 4 I
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG / POŚLIZGNIĘCIE	zadowalająca
NASIAKLIWOŚĆ	Klasa 2 B (≤6%)
ODPORNOŚĆ NA ZAMRAŻANIE/ROZMRAŻANIE Z UDZIAŁEM SOLI	Klasa 3 D
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PRZY ROZŁUPYWANIU [Mpa]	-

**WSKAZÓWKI MONTAŻU:** Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z Poradnikiem Brukarskim oraz Warunkami Gwarancji dostępnymi na stronie [www.semmelrock.pl](http://www.semmelrock.pl). Więcej informacji i porad w zakresie doboru i ułożenia produktów znajdą Państwo w sekcji [www.semmelrock.pl/warto-wiedziec/porady-eksperta/](http://www.semmelrock.pl/warto-wiedziec/porady-eksperta/).

1. Dobór i właściwe wykonanie podbudowy zgodnie z przeznaczeniem produktu.
2. Zasada układania materiału z min. trzech palet.
3. Niedocinanie materiału na ułożonej powierzchni, zabezpieczanie folią podczas prac remontowo-budowlanych.
4. Palet z produktami Wet-Cast nie należy piętrować.
5. Płyty dobieramy tak, aby różnica grubości na ich krawędziach, które się stykają była jak najmniejsza.
6. Podczas układania zachować fugi szerokości od 5 do 15mm.
7. Dobijanie metodą starobrukarską za pomocą gumowego, białego młotka.