

BRADSTONE MADOC murek

KARTA TECHNICZNA

ZASTOSOWANIE: Elementy przeznaczone do budowy ogrodzeń, murków, kwietników, klombów oraz jako elementy uzupełniające (stopnie, obrzeża).

POWIERZCHNIA: struktura kamienia

TECHNOLOGIA: Wet-Cast - elementy są wyrobami manufaktury (ręcznie wykonywanymi), która polega na zalewaniu ciekłą mieszanką betonową form poliuretanowych charakteryzujących się precyzyjnym odwzorowaniem szczegółów i głęboką teksturą. Elementy są barwione w masie. Mieszanka betonowa o dużej płynności i zastosowaniu odpowiednich wibracji wnika do wszystkich miejsc formy. Zgodnie z w/w parametrami, produkty mogą wykazywać kilkumilimetrowe różnice w wymiarach oraz odkształcenia geometryczne. Produkty Wet-Cast mogą posiadać również różnice kolorystyczne, co jest zjawiskiem naturalnym i dopuszczalnym.

KOLORYSTYKA: wapienny, pustynny melanż

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Sposób pakowania: pojedynczy format
- Typ krawędzi: nieregularne
- Hydrofobizacja: nie
- Dystanse określające szerokość fug: nie

WYMIARY i ILOŚCI:

<i>nazwa i opis produktu</i>	<i>długość [cm]</i>	<i>szerokość [cm]</i>	<i>wysokość [cm]</i>	<i>ilość/paleta</i>	<i>j.m.</i>	<i>waga palety [t]</i>
BRADSTONE MADOC 11/10/7 kamień podstawowy	11	10	7	50	szt.	0,10
BRADSTONE MADOC 58,5/10/14 Z-block	58,5	10	14	50	szt.	0,78
BRADSTONE MADOC 47,5/12,5/4 daszek	47,5	12,5	4	60	szt.	0,34
BRADSTONE MADOC 60/60/4 dach na filar	60	60	4	50	szt.	0,34

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: PN-EN 13198:2005

TOLERANCJE WYMIAROWE [mm]				
<i>długość</i>	<i>szerokość</i>	<i>wysokość</i>	<i>maksymalna wklęsłość</i>	<i>maksymalna wypukłość</i>
±5	±5	±5	-	-
PARAMETR				WARTOŚCI
KLASA BETONU				C30/37
NASIĄKLIWOŚĆ				< 7%

WSKAZÓWKI MONTAŻU: Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z Poradnikiem Brukarskim oraz Warunkami Gwarancji dostępnymi na stronie www.semmelrock.pl. Więcej informacji i porad w zakresie doboru i ułożenia produktów znajdują Państwo w sekcji www.semmelrock.pl/warto-wiedziec/porady-eksperta/.

1. Dobór sposobu montażu zgodnie z przeznaczeniem produktu.
2. Zasada układania materiału z min. trzech palet.
3. Niedocinanie materiału w pobliżu innych elementów, zabezpieczanie folią podczas prac remontowo-budowlanych.
4. Palet z produktami Wet-Cast nie należy piętrować.
5. Elementy dobieramy tak, aby różnica grubości pomiędzy poszczególnymi elementami, była jak najmniejsza.
6. Należy używać wysoko elastycznych mrozoodpornych klejów budowlanych.