

# BRADSTONE TRAVERO stopień

## KARTA TECHNICZNA

**ZASTOSOWANIE:** Elementy przeznaczone do budowy ogrodzeń, murków, kwietników, klombów oraz jako elementy uzupełniające (stopnie, obrzeża).

**POWIERZCHNIA:** struktura trawertynu

**TECHNOLOGIA:** Wet-Cast - elementy są wyrobami manufaktury (ręcznie wykonywanymi), która polega na zalewaniu ciekłą mieszanką betonową form poliuretanowych charakteryzujące się precyzyjnym odwzorowaniem szczegółów i głęboką teksturą. Elementy są barwione w masie. Mieszanka betonowa o dużej płynności i zastosowaniu odpowiednich wibracji wnika do wszystkich miejsc formy. Zgodnie z w/w parametrami, produkty mogą wykazywać kilkumilimetrowe różnice w wymiarach oraz odkształcenia geometryczne. Produkty Wet-Cast mogą posiadać również różnice kolorystyczne, co jest zjawiskiem naturalnym i dopuszczalnym.

**KOLORYSTYKA:** piaskowy melanz

**PARAMETRY TECHNICZNE:**

- Sposób pakowania: pojedynczy format
- Typ krawędzi: nieregularne
- Hydrofobizacja: nie
- Dystanse określające szerokość fug: nie

**WYMIARY i ILOŚCI:**

<i>nazwa i opis produktu</i>	<i>długość [cm]</i>	<i>szerokość [cm]</i>	<i>wysokość [cm]</i>	<i>ilość/paleta</i>	<i>j.m.</i>	<i>waga palety [t]</i>
BRADSTONE TRAVERO 40,5/35/15	40,5	35	15	7	szt.	0,34
BRADSTONE TRAVERO 35/35/15	35	35	15	7	szt.	0,28

**ZGODNOŚĆ Z NORMAMI:** PN-EN 13198:2005

TOLERANCJE WYMIAROWE [mm]

<i>długość</i>	<i>szerokość</i>	<i>wysokość</i>	<i>maksymalna wklęsłość</i>	<i>maksymalna wypukłość</i>
±5	±5	±5	-	-

PARAMETR

KLASA BETONU

NASIĄKLIWOŚĆ

WARTOŚCI

C30/37

< 7%

**WSKAZÓWKI MONTAŻU:** Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z Poradnikiem Brukarskim oraz Warunkami Gwarancji dostępnymi na stronie [www.semmelrock.pl](http://www.semmelrock.pl). Więcej informacji i porad w zakresie doboru i ułożenia produktów znajdą Państwo w sekcji [www.semmelrock.pl/warto-wiedziec/porady-eksperta/](http://www.semmelrock.pl/warto-wiedziec/porady-eksperta/).

1. Dobór sposobu montażu zgodnie z przeznaczeniem produktu.
2. Zasada układania materiału z min. trzech palet.
3. Niedocinanie materiału w pobliżu innych elementów, zabezpieczanie folią podczas prac remontowo-budowlanych.
4. Palet z produktami Wet-Cast nie należy piętować.
5. Elementy dobieramy tak, aby różnica grubości pomiędzy poszczególnymi elementami, była jak najmniejsza.
6. Należy używać wysoko elastycznych mrozoodpornych klejów budowlanych.