

SONNBLICK system ogrodzeniowy

KARTA TECHNICZNA

ZASTOSOWANIE: Elementy przeznaczone do budowy ogrodzeń, murów oraz murów oporowych, kwietników i klombów.

POWIERZCHNIA: łupana

TECHNOLOGIA: odtupywana

KOLORYSTYKA: kwarc piaskowy, szary granit, grafit, granitowy melanż, torfowy melanż

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Sposób pakowania: pojedynczy format
- Typ krawędzi: nieregularne
- Hydrofobizacja: tak
- Dystanse określające szerokość fug: nie

WYMIARY I ILOŚCI:

<i>nazwa i opis produktu</i>	<i>długość [cm]</i>	<i>szerokość [cm]</i>	<i>wysokość [cm]</i>	<i>ilość/paleta</i>	<i>j.m.</i>	<i>waga palety [t]</i>
SONNBLICK kamień na mur, 2-stronny	40	20	18	50	szt.	1,08
SONNBLICK kamień, 3-stronny	40	20	18	10	szt.	0,24
SONNBLICK kamień na słupek, 4-stronny	40	20	18	50	szt.	1,08
SONNBLICK kamień półwkowy, 3-stronny	20	20	18	20	szt.	0,24
SONNBLICK daszek płaski	22,5	28	5	60	szt.	0,40
SONNBLICK daszek, 2-spadowy	22,5	28	5/7	55	szt.	0,36
SONNBLICK kamień na filar, 4-stronny	36	36	18	30	szt.	0,94
SONNBLICK dach na filar	40	40	7	30	szt.	0,76

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: PN-EN 13198:2005

TOLERANCJE WYMIAROWE [mm]				
<i>długość</i>	<i>szerokość</i>	<i>wysokość</i>	<i>maksymalna wklęstość</i>	<i>maksymalna wypukłość</i>
±5	±5	±5	-	-
PARAMETR				WARTOŚCI
KLASA BETONU				C30/37
NASIAKLIWOŚĆ				< 7%

WSKAZÓWKI MONTAŻU: Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z Poradnikiem Brukarskim oraz Warunkami Gwarancji dostępnymi na stronie www.semmelrock.pl. Więcej informacji i porad w zakresie doboru i ułożenia produktów znajdą Państwo w sekcji www.semmelrock.pl/warto-wiedziec/porady-eksperta/.

1. Dobór sposobu montażu zgodnie z przeznaczeniem produktu.
2. Pod murami ogrodzeniowymi należy wykonać fundament ciągły zbrojony.
3. Głębokość fundamentu dostosować do strefy przemarzania oraz rodzaju gruntu rodzimego.
4. Zasada układania materiału z min. trzech palet.
5. Niedocinanie materiału w pobliżu innych elementów, zabezpieczanie folią podczas prac remontowo-budowlanych.
6. Piętrowanie maksymalnie:
 - 8 palet – dotyczy daszków
 - 10 palet – dotyczy kamienia półwkowego i kamienia trójstronnie łupanego
 - 3 palety – dotyczy pozostałych kamieni nie wymienionych powyżej
7. Elementy dobieramy tak, aby różnica grubości pomiędzy poszczególnymi elementami, była jak najmniejsza.
8. Zaleca się ułożenie murów wstępnie na sucho i dopasowanie poszczególnych elementów.
9. Do wypełnienia komór bloków należy użyć betonu o plastycznej konsystencji.
10. Daszki należy kleić wysoko elastycznym klejem mrozoodpornym.